

MOSHE 3000 RETROFIT ANTIABRASIVO

► Descrição

MOSHE 3000 RETROFIT ANTIABRASIVO é uma membrana incolor monocomponente de base acrílica para aplicação em substratos que necessitem de proteção antiabrasiva como pisos, lajes, paredes, superfícies metálicas e outros, em áreas internas e externas.

► Áreas de aplicação

É indicado para proteção em pisos cerâmicos, azulejos ou rústicos, como garagens de condomínios, comércios ou indústrias, mezaninos de alvenaria, varandas, calçadas, áreas de lazer, quadras, e ainda mezaninos metálicos, corrimões metálicos, tampos metálicos, vigas I entre outros.

Produto contraindicado para uso em locais onde haja pressão positiva ou negativa de água, pois ocorre o esbranquiçamento do mesmo.

► Vantagens

- Produto rígido e resistente a abrasão;
- Não amarela com o tempo;
- Após a cura total o produto fica incolor;
- Produto a base de água pronto para uso;

Garantia de 5 anos do produto, exceto por falhas de projetos, falhas estruturais ou mal uso do material, desde que atendido o método de aplicação abaixo.

Característica	
Odor	Característico
Solúvel em água	Solúvel em água
inflamabilidade	Não inflamável
Dados do Produto	
Tipo de produto	Resinas acrílicas e Álcoois
Aspecto	Líquido
Cor	Branco
Armazenagem	Armazenar em local seco e arejado, protegido do sol evitando temperaturas inferiores a 5°C e superiores a 30° C e livre de quaisquer resíduos de faíscas de fogo.
Validade	Possui uma vida útil de 12 meses a partir da data de fabricação se seguidas corretamente as orientações de armazenamento.
Embalagem	Baldes de 0,5L, 1L, 3,6L e 18L
Código do produto Brasil	

► Método de Aplicação

Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel, airless.

A aplicação deve ser realizada no substrato limpo e seco. Recomendamos observar o substrato onde será aplicado o produto. Aplicar 3 demãos. Secagem ao toque: 1 hora. Secagem entre demãos: 1 hora entre demãos à 25°, para temperaturas inferiores à 20°: 2 horas. Secagem final: 72 horas.

► Rendimento

O rendimento médio do produto é de 8 a 15 m²/L por demão, dependendo da rugosidade da superfície aplicada. Quanto mais poroso/rugoso, menor o rendimento. Caso seja utilizado alguma tela estruturante este rendimento será menor.

► Equipamentos de Proteção Individual

Utilizar máscara de proteção individual (filtro de gás ABEK ou ABEK-P2 são obrigatórios), luvas de borracha nitrílica ou butílica, óculos de proteção ou proteção facial, vestimentas de proteção impermeáveis (luvas e aventais) e botina de proteção. Qualquer sintoma de alergia, irritação de pele ou contatos com os olhos, procurar atendimento médico imediatamente.

Não reutilizar a embalagem para fins alimentícios, e não fumar durante o manuseio do produto. Cuidados deverão ser tomados com embalagens abertas na presença de crianças, tendo ou não produto em seu interior. Não deixar o produto chegar a águas, esgotos ou solo.

► Importante

Substância irritante – obrigatório uso de EPI's.

► Cuidados na aplicação

Produto pronto para uso.

► Observações

Químico Responsável: Arthur Werner Felipassi da Costa CRQ-IV SP 04271995
Produzido pela Moshe Materiais de Construção Ltda CNPJ 02.732.735/0001-35
Rua Zélia, 454 Bairro Assunção São Bernardo do Campo / SP - Brasil

SAC Moshe 3000 Brasil **+55 11 97673 1458**

As informações contidas neste documento são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob responsabilidade da Moshe 3000. O rendimento depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e do substrato. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto e má aplicação. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar departamento técnico.