

MOSHE 3000 AGLUTINANTE

► Descrição

MOSHE 3000 AGLUTINANTE é um produto de base acrílica, monocomponente, desenvolvido para ser adicionado à argamassa ensacada ou à argamassa produzida em canteiro de obra (composição cimento + areia), para tamponamento de trincas, fissuras e bicheiras em superfícies cimentícias.

► Áreas de aplicação

É indicado para o tamponamento de trincas, rachaduras, bicheiras e irregularidades em substratos cimentícios.

► Vantagens

- É um aglutinante promotor de aderência entre substratos;
- Atua como redutor de permeabilidade;
- Produto a base de água, pronto para uso (não adicionar outros produtos).

► Garantia

A MOSHE 3000 garante a adequada performance do produto por um período de 5 (cinco) anos, contados da data de aquisição do mesmo e observadas todas as orientações e condições contidas nesta Ficha Técnica e no Termo de Garantia do produto, disponíveis no site <http://www.moshe3000.com/documentacoes-tecnicas>, bem como nas Normas ABNT aplicáveis.

► Dados Técnicos

Característica	
Odor	Característico
Solúvel em água	Solúvel em água
inflamabilidade	Não inflamável
Dados do Produto	
Tipo de produto	Resina acrílica diluída em meio aquoso.
Aspecto	Líquido
Cor	Branco quando em estado líquido e transparente quando curado.
Armazenagem	Armazenar em local seco e arejado, protegido do sol, evitando temperaturas inferiores a 5°C e superiores a 45°C.
Validade	Possui uma vida útil de 12 meses a partir da data de fabricação, se seguidas corretamente as orientações de armazenamento.
Embalagem	Frascos de 0,5 L e de 1 L, baldes de 3,6 L e de 18 L
Código do produto Brasil	7898707761125 Pimaco A4256 AGLUTINANTE 0,5 litro 7898707761132 Pimaco A4256 AGLUTINANTE 1 litro 7898707761149 Pimaco A4256 AGLUTINANTE 3,6 litros 7898707761156 Pimaco A4256 AGLUTINANTE 18 litros

► Método de Aplicação

Pode ser homogeneizado juntamente com os agregados minerais de forma manual ou com a utilização de misturador mecânico.

A aplicação da argamassa produzida com MOSHE 3000 AGLUTINANTE deve ser realizada em substrato limpo e seco, utilizando-se das adequadas ferramentas para espalhamento da argamassa por toda a extensão da área a ser tratada. Pressionar a argamassa contra as fissuras, trincas ou bicheiras, de forma a permitir que a argamassa adentre nas mesmas. Em superfícies lisas, aconselha-se a escarificação (criar sulcos) como forma de permitir uma melhor aderência da argamassa ao substrato. Com as ferramentas adequadas, promova o nivelamento e o acabamento da superfície, com a argamassa ainda levemente úmida, a fim de facilitar sua trabalhabilidade.

► **Rendimento**

O rendimento dependerá da quantidade de produto adicionado ao traço. O produto pode ser diluído em água entre 20 e 50%, conforme necessidade e fluidez desejada. A diluição não interfere na cura.

Como consumo típico, sem diluição, utiliza-se de 100 a 150 ml de MOSHE 3000 AGLUTINANTE para cada quilograma de argamassa.

► **Equipamentos de Proteção Individual**

Utilizar máscara de proteção individual (filtro de gás ABEK ou ABEK-P2 são obrigatórios), luvas de borracha nitrílica ou butílica, óculos de proteção ou proteção facial, vestimentas de proteção impermeáveis (luvas e aventais) e botina de proteção. Qualquer sintoma de alergia, irritação de pele ou contatos com os olhos, procurar atendimento médico imediatamente.

Não reutilizar a embalagem para fins alimentícios, e não fumar durante o manuseio do produto. Cuidados deverão ser tomados com embalagens abertas na presença de crianças, tendo ou não produto em seu interior. Não deixar o produto chegar a águas, esgotos ou solo.

► **Observações**

Químico Responsável: VITOR SECOLI GABRIEL CRQ-IV SP 04364458.

Produzido pela Moshe Materiais de Construção Ltda CNPJ 02.732.735/0001-35 Rua Zélia, 454 Bairro Assunção São Bernardo do Campo / SP - Brasil

SAC MOSHE 3000 Brasil [+55 11 97673 1458](tel:+5511976731458)

As informações contidas neste documento são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob responsabilidade da MOSHE 3000. O rendimento depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e do substrato. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto e má aplicação. Este produto exige aplicação em conformidade com sua Ficha Técnica e com as normas ABNT vigentes.

Para mais esclarecimentos, consultar o departamento técnico da MOSHE 3000, através do e-mail: suportetecnico@moshe3000.com.

Esta Ficha Técnica substitui eventuais versões anteriores, bem como publicações e orientações anteriores, naquilo em que divergirem das orientações aqui estabelecidas.