

MOSHE 3000 ANTIEFLORESCÊNCIA

Aditivo nano-bloqueador adicionado à argamassa para mitigar a manifestação de eflorescência em revestimentos cimentícios

► Descrição

MOSHE 3000 ANTIEFLORESCÊNCIA é um aditivo em pó adicionado na mistura da argamassa para mitigar a possibilidade de manifestação de eflorescência em revestimentos cimentícios. A ação do aditivo ocorre basicamente pelo nano-bloqueio capilar da camada cimentícia após a sua cura, evitando a percolação de água e solubilização de sais solúveis precursores de eflorescências.

► Áreas de aplicação

Argamassas de contrapiso, argamassas de emboço, argamassas de revestimento de piscina, argamassas colantes e argamassas de rejunte cimentícios.

► Vantagens

- Evita a percolação de água pela camada cimentícia;
- Evita a solubilização de sais solúveis presentes nas argamassas cimentícios;
- Impede a formação de eflorescências;
- Facilidade de mistura na argamassa;
- Não altera a cor da camada de revestimento cimentício;
- Potencialização da durabilidade do revestimento cimentício;
- Alto poder hidrofóbico.

► Dados Técnicos

Característica	
Densidade	0,60 – 0,95 g/cm ³
Aspecto	Pó fino
Cor	Cinza
Dados do Produto	
Tipo de produto	Compostos minerais e aditivos especiais
Armazenagem	Armazenar em local seco e arejado, protegido do sol, nas embalagens originais fechadas
Validade	2 anos a partir da data de fabricação, desde que atendidas as recomendações de armazenamento abaixo.
Embalagem	Saco plástico de 1 Kg ou Caixas de 10 kg, contendo 10 unidades de 1 kg cada.
Código do produto Brasil	7898707760753 Pimaco A4256 Caixa de 10 kg 7898707760746 Pimaco A4256 Saco de 1 kg

► Método de Aplicação

Para argamassas dosadas em canteiro, adicionar o aditivo junto com o cimento na argamassadeira e misturar até homogeneização da argamassa.

Para argamassas ensacadas, adicionar o aditivo junto com o conteúdo do saco e misturar conforme recomendação do fabricante da argamassa ensacada.

Tempo de Cura:

Varia de acordo com a aplicação. Cura total em 28 dias (cura da argamassa).

► Garantia

A MOSHE 3000 garante a adequada performance do produto por um período de 5 (cinco) anos, contados da data de aquisição do mesmo e observadas todas as orientações e condições contidas nesta Ficha Técnica e no Termo de Garantia do produto, disponíveis no site <http://www.moshe3000.com/documentacoes-tecnicas>, bem como nas Normas ABNT aplicáveis

► Consumo e dosagem

Para argamassas dosadas em canteiro, adicionar 2% de aditivo em relação a massa de cimento. Para cada saco de cimento de 50Kg, adicionar 1kg de aditivo. Em um traço típico de argamassa produzida em canteiro de obra (traço 1:4 de cimento:areia), ou seja, em um modelo comumente empregado, onde são utilizadas 2 latas de cimento, 8 latas de areia natural e 1 lata de água, deve ser adicionado 1 Kg de MOSHE 3000 ANTIEFLORESCÊNCIA, observando-se a espessura mínima de 3 cm de reboco para parede ou de 6 cm para regularização do piso, com caimento de 3%.

Para argamassas ensacadas, adicionar 1% de aditivo em relação a massa do saco de argamassa. Para cada saco de argamassa de 50Kg, adicionar 0,5kg de aditivo.

Para argamassas colantes e argamassas de rejunte cimentício, consultar o Departamento Técnico da MOSHE 3000.

► Equipamentos de proteção individual

Utilizar máscara de proteção individual (filtro de gás ABEK ou ABEK-P2 são recomendados), luvas de borracha nitrílica ou butílica, óculos de proteção ou proteção facial, vestimentas de proteção impermeáveis (luvas e aventais) e bota de proteção.

► Cuidados na aplicação

Por se tratar de um produto em pó, solto, poderá gerar nuvem de poeira. Qualquer sintoma de alergia, irritação de pele ou contatos com os olhos, procurar atendimento médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem para fins alimentícios. Cuidados deverão ser tomados com embalagens abertas na presença de crianças, tendo ou não produto em seu interior. Não deixar o produto chegar a redes de águas pluviais, redes de esgoto ou solo. Descartar a embalagem vazia corretamente.

► **Observações**

Químico Responsável: VITOR SECOLI GABRIEL CRQ-IV SP 04364458.
Produzido pela Moshe Materiais de Construção Ltda CNPJ 02.732.735/0001-35
Rua Zélia, 454 Bairro Assunção São Bernardo do Campo / SP - Brasil

SAC MOSHE 3000 Brasil [+55 11 97673 1458](tel:+5511976731458)

As informações contidas neste documento são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob responsabilidade da MOSHE 3000. O rendimento depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e do substrato. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto e má aplicação. Este produto exige aplicação em conformidade com sua Ficha Técnica e com as normas ABNT vigentes.

Para mais esclarecimentos, consultar o departamento técnico da MOSHE 3000, através do e-mail: suportetecnico@moshe3000.com.

Esta Ficha Técnica substitui eventuais versões anteriores, bem como publicações e orientações anteriores, naquilo em que divergirem das orientações aqui estabelecidas.