

MOSHE 3000 PRIMER

► Descrição

MOSHE 3000 PRIMER é um produto monocomponente, altamente aderente, flexível, de base acrílica aquosa, desenvolvido para tratamento de substratos pulverulentos, antes da aplicação dos produtos impermeabilizantes da MOSHE 3000. Funciona como promotor de aderência para o impermeabilizante a ser aplicado na sequência, ao mesmo tempo em que já confere certo grau de estanqueidade ao substrato.

► Áreas de aplicação

É indicado para o tratamento de superfícies pulverulentas e para a vedação preliminar de fissuras em substratos.

► Vantagens

- Atua como um primer, para aumentar a aderência dos impermeabilizantes de membrana ao substrato;
- Atua como um selante preliminar, para vedação de fissuras e redução de permeabilidade no substrato;
- Sua flexibilidade permanente permite pequenas movimentações do substrato;
- Após a cura total, o produto fica incolor, não alterando a aparência do substrato;
- Produto a base de água, pronto para uso (não diluir ou adicionar outras substâncias).

► Garantia

A MOSHE 3000 garante a adequada performance do produto por um período de 5 (cinco) anos, contados da data de aquisição do mesmo e observadas todas as orientações e condições contidas nesta Ficha Técnica e no Termo de Garantia do produto, disponíveis

► Dados Técnicos

no site <http://www.moshe3000.com/documentacoes-tecnicas>, bem como nas Normas ABNT aplicáveis.

Característica	
Odor	Característico
Solúvel em água	Solúvel em água
inflamabilidade	Não inflamável
Dados do Produto	
Tipo de produto	Resina acrílica, éster de celulose e Água.
Aspecto	Líquido
Cor	Leitoso, quando em estado líquido, e transparente depois de curado.
Armazenagem	Armazenar em local seco e arejado, protegido do sol evitando temperaturas inferiores a 5°C e superiores a 40°C.
Validade	Possui uma vida útil de 12 meses, contados a partir da data de fabricação, se seguidas corretamente as orientações de armazenamento, em sua embalagem lacrada.
Embalagem	Frasco de 1 L, galões de 3,6 L e 18 L

Código do produto Brasil	7898707761057 Pimaco A4256 PRIMER 1 litro 7898707761064 Pimaco A4256 PRIMER 3,6 litros 7898707761071 Pimaco A4256 PRIMER 18 litros
---------------------------------	--

► Método de Aplicação

Pode ser aplicado com rolo de lã de pelo baixo, pincel, trincha ou airless. A aplicação deve ser realizada no substrato limpo e seco. Não aplique em dias chuvosos. Para aplicação, adotar uma única demão, sobre toda a área do substrato, sem falhas ou excessos. Secagem típica entre 30 e 60 minutos.

► Rendimento

O rendimento típico médio do produto é de 10 a 20 m²/L (em demão única), O consumo varia conforme substrato, método executivo e condições ambientais. Os valores são estimativos e recomenda-se teste preliminar para determinação do consumo real. Fatores que influenciam o rendimento: absorção, rugosidade e porosidade do substrato; regularidade da base; reparos prévios; temperatura ambiente e do substrato; umidade relativa; vento; insolação; ferramenta utilizada na aplicação; aplicação manual ou com airless; espessura da demão; existência de patologias e interferências externas no substrato; fator de desenvolvimento para substratos não lineares; técnica e experiência do aplicador; perdas naturais do processo, dentre outros fatores.

► Equipamentos de Proteção Individual

Utilizar máscara de proteção individual (filtro de gás ABEK ou ABEK-P2 são obrigatórios), luvas de borracha nitrílica ou butílica, óculos de proteção ou proteção facial, vestimentas de proteção impermeáveis (luvas e aventais) e botina de proteção. Qualquer sintoma de alergia, irritação de pele ou contatos com os olhos, procurar atendimento médico imediatamente.

Não reutilizar a embalagem para fins alimentícios, e não fumar durante o manuseio do produto. Cuidados deverão ser tomados com embalagens abertas na presença de crianças, tendo ou não produto em seu interior. Não deixar o produto chegar a águas, esgotos ou solo.

► Observações

Químico Responsável: VITOR SECOLI GABRIEL CRQ-IV SP 04364458.
Produzido pela Moshe Materiais de Construção Ltda CNPJ 02.732.735/0001-35 Rua Zélia, 454 Bairro Assunção São Bernardo do Campo / SP - Brasil
SAC MOSHE 3000 Brasil +55 11 97673 1458

As informações contidas neste documento são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob responsabilidade da MOSHE 3000. O rendimento depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e do substrato. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto e má aplicação. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação.

Para mais esclarecimentos, consultar o departamento técnico da MOSHE 3000, através do e-mail: suportetecnico@moshe3000.com.

Esta Ficha Técnica substitui eventuais versões anteriores, bem como publicações e orientações anteriores, naquilo em que divergirem das orientações aqui estabelecidas.