

MOSHE 3000 RETROFIT ANTIABRASIVO

► Descrição

MOSHE 3000 RETROFIT ANTIABRASIVO é uma membrana incolor, monocomponente, composta por resinas acrílicas de alta performance, para aplicação em substratos não polidos que necessitem de proteção antiabrasiva como pisos, lajes, fachadas, paredes, superfícies metálicas e outros, em áreas internas e externas.

Confere estanqueidade à água de chuva e à umidade em superfícies verticais e horizontais com caimento superior a 3%, impedindo a passagem de água por capilaridade (água da chuva, por exemplo). Não é indicado para uso em áreas sujeitas a empoçamento ou pressão hidrostática positiva ou negativa (ex.: reservatórios, piscinas, lajes com acúmulo de água), situações que exigem membrana impermeabilizante específica da linha MOSHE 3000 FLEX.

► Áreas de aplicação

É indicado para proteção em pisos cerâmicos porosos (não polidos), azulejos porosos ou rústicos (não polidos), substratos concretícios, estruturas metálicas, granitos e mármore (não polidos), texturas, presentes em garagens de condomínios, comércios ou indústrias, mezaninos de alvenaria ou metálicos, varandas, calçadas, fachadas, áreas de lazer, quadras, corrimões metálicos, tampos metálicos, dentre outros.

Pode ser utilizado sobre os produtos da linha MOSHE 3000 FLEX, a fim de proporcionar-lhes maior resistência à abrasividade (de leve a moderada).

Não deve ser utilizado em locais com tráfego intenso de veículos e afins ou arraste de equipamentos.

► Vantagens

- Produto rígido e resistente a abrasão (de leve a moderada);
- Não amarela com o tempo (resistente à radiação UV);
- Após a cura total, o produto fica incolor, conferindo aspecto levemente brilhoso ao substrato, sem alterar a coloração original;
- Produto a base de água, pronto para uso (não diluir ou adicionar outras substâncias);

► Garantia

A MOSHE 3000 garante a adequada performance do produto por um período de 3 (três) anos para aplicações horizontalizadas e 5 (cinco) anos para aplicações verticalizadas, contados da data de aquisição do mesmo e observadas todas as orientações e condições contidas nesta Ficha Técnica e no Termo de Garantia do produto, disponíveis no site <http://www.moshe3000.com/documentacoes-tecnicas>, bem como nas Normas ABNT aplicáveis.

► **Dados Técnicos**

Característica	
Odor	Característico
Solúvel em água	Solúvel em água
inflamabilidade	Não inflamável
Dados do Produto	
Tipo de produto	Resinas acrílicas e Álcoois
Aspecto	Líquido
Cor	Leitoso, quando em estado líquido, e transparente, após a cura
Armazenagem	Armazenar em local seco e arejado, protegido do sol evitando temperaturas inferiores a 5°C e superiores a 40° C e livre de quaisquer resíduos de faíscas de fogo.
Validade	Possui uma vida útil de 12 meses, contados a partir da data de fabricação, se seguidas corretamente as orientações de armazenamento, em sua embalagem lacrada.
Embalagem	Frasco de 0,5L, Frasco de 1L, baldes de 3,6L ou de 18 L
Código do produto Brasil	7898707761088 Pimaco A4256 RETROFIT 0,5 litro 7898707761095 Pimaco A4256 RETROFIT 1 litro 7898707761101 Pimaco A4256 RETROFIT 3,6 litros 7898707761118 Pimaco A4256 RETROFIT 18 litros

► **Método de Aplicação**

Pode ser aplicado com rolo de lã de pelo baixo, pincel, trincha ou airless. A aplicação deve ser realizada no substrato limpo e seco. Aplicar em 2 demãos. Intervalo típico de secagem entre 60 e 120 minutos. Cura total em 72 horas.

► **Rendimento**

O rendimento médio típico do produto é de 15 a 20 m²/L por demão. Fatores que influenciam o rendimento: absorção, rugosidade e porosidade do substrato; regularidade da base; reparos prévios; temperatura ambiente e do substrato; umidade relativa; vento; insolação; ferramenta utilizada na aplicação; aplicação manual ou com airless; espessura das demãos; existência de patologias e interferências externas no substrato; fator de desenvolvimento para substratos não lineares; técnica e experiência do aplicador; perdas naturais do processo, dentre outros fatores.

Importante: Antes da execução em grandes áreas, recomenda-se uma aplicação piloto para determinação do consumo real do produto.

► **Equipamentos de Proteção Individual**

Utilizar máscara de proteção individual (filtro de gás ABEK ou ABEK-P2 são obrigatórios), luvas de borracha nitrílica ou butílica, óculos de proteção ou proteção facial, vestimentas de proteção impermeáveis (luvas e aventais) e botina de proteção. Qualquer sintoma de alergia, irritação de pele ou contatos com os olhos, procurar atendimento médico imediatamente.

Não reutilizar a embalagem para fins alimentícios. Cuidados deverão ser tomados com embalagens abertas na presença de crianças, tendo ou não produto em seu interior. Não deixar o produto chegar a águas, esgotos ou solo.

► **Observações**

Químico Responsável: VITOR SECOLI GABRIEL CRQ-IV SP 04364458.

Produzido pela Moshe Materiais de Construção Ltda CNPJ 02.732.735/0001-35 Rua Zélia, 454
Bairro Assunção São Bernardo do Campo / SP - Brasil

SAC MOSHE 3000 Brasil [+55 11 97673 1458](tel:+5511976731458)

As informações contidas neste documento são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob responsabilidade da MOSHE 3000. O rendimento depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e do substrato. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto e má aplicação. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação.

Para mais esclarecimentos, consultar o departamento técnico da MOSHE 3000, através do e-mail: suportetecnico@moshe3000.com.

Esta Ficha Técnica substitui eventuais versões anteriores, bem como publicações e orientações anteriores, naquilo em que divergirem das orientações aqui estabelecidas.