

MOSHE - T

Argamassa para tamponamento.

► Descrição

MOSHE – T é recomendado para vedar em poucos segundos vazamentos de água moderados a intensos em estruturas de concreto, como reservatórios e caixas de água. Não é por si só um tratamento definitivo, mas um auxiliar no tamponamento temporário do vazamento de água. Uma solução secundária (ex: manta bidim e MOSHE FLEX ou uma nova camada de concreto) deve ser aplicada para garantir a durabilidade do reparo.

► Áreas de aplicação

Estruturas de concreto onde seja necessário estancar fluxos de água.

► Vantagens

- Solução fácil e rápida para estancar vazamentos de água com pressão;
- Versatilidade e economia: prepare apenas a quantidade que for usar;
- Barreira primária para execução de reparo secundário;
- Alta aderência ao substrato de concreto;
- Produto moldável enquanto seca;
- Produto rígido depois de seco;

► Dados Técnicos

Característica	
Densidade	$\cong 1,4 \text{ g/cm}^3$
Composição	Compostos minerais e aditivos especiais
Dados do Produto	
Tipo de produto	Pó fino
Cor	Cinza
Armazenagem	Deve ser armazenado em local seco, elevado do chão, abrigado de luz solar direta, em temperaturas iguais ou inferiores a 45°C e nas embalagens originais fechadas.
Validade	Na embalagem original, por 12 meses da data de fabricação, desde que atendidas as recomendações de armazenagem. Após abrir a embalagem, recomendamos consumir o mais rápido possível, pois o produto pode reagir com a umidade e endurecer.
Embalagem	Baldes de 4kg e 15 Kg

► Método de Aplicação

MOSHE-T deve ser feita utilizando a seguinte proporção em volume:

MOSHE - T	2 partes iguais
Água	1 parte igual

O produto deverá ser misturado manualmente sem o auxílio de equipamentos, ou seja, com as mãos, utilizando luvas de proteção individual.

Assim que o processo de aquecimento começar (20 - 50 segundos), junte o produto manualmente e faça uma bola, aplicando-a imediatamente sobre o local desejado.

► Equipamentos de Proteção Individual

Utilizar máscara de proteção individual, luvas de borracha natural, óculos de proteção ou proteção facial, roupas adequadas e botina de proteção. Qualquer sintoma de alergia, irritação de pele ou contatos com os olhos, procurar atendimento médico imediatamente.

Não reutilizar a embalagem para fins alimentícios. Cuidados deverão ser tomados com embalagens abertas na presença de crianças, tendo ou não produto no interior das mesmas.

► Limitações de Transporte

Empilhamento máximo de 4 baldes de 4 kg e 3 baldes de 15 kg.

► Observações

Químico Responsável: Arthur Werner Felipassi Da Costa CRQ- IV SP 04271995
Técnico Responsável Desenvolvedor: Alessandro Ricardi
Produzido pela Moshe Materiais de Construção Ltda EPP CNPJ 02.732.735/001
Rua Zélia, 454 Bairro Assunção São Bernardo do Campo / SP – Brasil

SAC Moshe 3000 Brasil **+55 11 97673 1458**

As informações contidas neste documento são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob responsabilidade da Moshe 3000. O rendimento depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e do substrato. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto e má aplicação. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar departamento técnico.